

極み-MAX

**AマットホワイトKNC K005** (裏面:5F21)  
 日射 71% MC 1.1Y 8.5/0.7

**AスターゴールドKNC K055** (裏面:5F21)  
 日射 51% MC 1.2Y 5.9/0.9

**ダークブラウンKNC K031** (裏面:5F21)  
 日射 44% MC 10R 3.2/0.5

**ナチュラルグレーKNC K007**  
 日射 56% MC 4.8BG 5.6/0.3

**AミストホワイトKNC K001**  
 日射 65% MC 0.1GY 7.4/0.8

**オータムレッドKNC K021**  
 日射 51% MC 7.1R 3.9/4.6

**ミッドナイトブルーKNC K017**  
 日射 43% MC 3.4PB 2.3/2.6

**マリンブルーKNC K015**  
 日射 53% MC 1.4PB 3.4/4.7

**セピアKNC K033**  
 日射 46% MC 4.6YR 2.8/1.3

**ジェットブラックKNC K041** (裏面:5F21)  
 日射 44% MC 2.2RP 2.7/0.2

**ライトブラックKNC K043** (裏面:5F21)  
 日射 45% MC 1.6PB 2.8/0.7

**バンブーグリーンKNC K011**  
 日射 61% MC 1.9BG 6.1/2.3

**グレーシルバーKNC K053**  
 日射 56% MC 4.4Y 7.2/0.2

**シルバーブラックKNC K045**  
 日射 43% MC 0.8P 4.5/0.1

**モスグリーンKNC K013**  
 日射 46% MC 3.5G 3.4/0.8

和み-FIT (つやあり)

**わかばいろNC U52W**  
 日射 65% MC 1.6G 6.4/2.0

**みどりいろNC U57W**  
 日射 43% MC 9.5G 3.2/3.3

**AわたばいろNC B08W**  
 日射 62% MC 8.1Y 8.4/1.8

**AこむぎいろNC B10W** (裏面:5F52)  
 日射 51% MC 0.1Y 7.2/3.1

**AぞうばいろNC B43W**  
 日射 52% MC 5.6Y 7.5/0.8

**AしろいろNC B02W** (裏面:5F51)  
 日射 63% MC 5.5GY 9.1/1.2

**AニューパークリームNC B40W** (裏面:5F51)  
 日射 65% MC 5.2Y 8.5/1.4

(共通内容)  
 ・JIS G 3322規格品 不燃認定 NM-8697  
 2012年に遮熱性カラー鋼板の一部が標準化され、  
 5類として分類されました。(従来は2類)  
 ・マンセル値:色を数値化したもので、  
 参考値です。

**GL生地(玉島材)**

防汚 雨だれ汚れの軽減機能を付与(数値で保証するものではありません) 日射 日射反射率(GL下地) MC 近似値マンセル値(Munsell Color)

JIS 5類 明度(L\*値)40以下の濃色で日射反射率が40%以上の高い値を有するもの。